

SWK15 (SUNWORKER OPEN)

Fiche technique

CARACTÉRISTIQUES	VALEURS		UNITÉ	NORMES
	CHAÎNE	TRAME		

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Composition	polyester haute ténacité / PVC 50/50			
Finition	Enduction PVC double face - système Lowick			
Armure	Rachel Trameur - résistance à la déchirure supérieure			ISO 7211-1
Poids	360		g/m ²	ISO 3801
Epaisseur	0.55		mm	ISO 5084
Facteur d'ouverture	15		%	
Décadrement	< 2			
Laize	305		cm	EN 1773
Longueur de rouleau	30		m	



RÉSISTANCE DU TISSU

Resistance rupture	260	180	daN/5cm	ISO 13934-1
Allongement a la rupture	23	23	%	ISO 13934-1
Resistance déchirure	40	30	daN	DIN 53.363
Rigidité	1600	700	mN	ISO 2493
Elongation sous charge	1.3	2.5	%	MO LAB 025
Durabilité des résistances	4		Class / 4	EN 13561
Resistance feu / FR	M2			NF P 92 503
Resistance feu / DE	B1			DIN 4102

RÉSISTANCE DES COLORIS

Solidite coloris UV - exterieur - 1000h	4-5		Class / 5	ISO 105 B04
Durabilité des coloris	4 *		Class / 4	EN 13561
	* M005-M006-M654 : class 3/4			

UTILISATIONS

Temperature d'usage	-30 >> +70		
Garantie	5	annees	
Utilisations recommandées	Velum extérieur, Pergola, Store de véranda, Store vertical, Store à voile, Cantonnière à enroulement, Stores verticaux, Pergola moustiquaire		

Les valeurs de ce produit peuvent varier selon une tolérance de $\pm 5\%$

Dickson-Constant - SAS au capital de 12 640 000 Euros - 381 347 970 RCS Lille Métropole

10, rue des Châteaux - BP 109 - Z.I la Pilaterie 59443 Wasquehal cedex - France

Tél. : +33.(0)3.20.45.59.59 - Fax : +33.(0)3.20.45.59.00 - www.dickson-constant.com